

FICHA TÉCNICA

LÁMINA TERMOACÚSTICAS APVC de 2 mm

TECHOS TERMOACÚSTICOS DE NICARAGUA, S.A



Descripción	U Medida	2 mm
Ancho total	M	1.36
Ancho efectivo	M	1.28
Distancia entre apoyos	Máximo - M	80
Distancia entre apoyos	Mínimo-M	60
Peso por metro cuadrado	kg/m ²	3.76
Peso por metro lineal	kg/ml	5.11
Espesor de lámina	mm	2.00
Numero de crestas	trapecio	7
Traslape lateral	trapecio	1
Pendiente mínima	%	6
Conductividad Térmica	W/m.K	0.33
Radio mínimo de curvatura	m	6.50
Vida Útil Estimada	Años	30
Estabilidad a la tensión	Mpa	35.2
Estabilidad a la flexión	MPa	2.62
Reducción Acústica	db	30



C.C. Managua FOOD COURT



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Reduce el calor Anti-acido, Antialcalino
- Reduce el ruido Autoextinguible
- Resistente a UV 100 % reciclable



TERMINAL BUS JINOTEGA



ESTACIONAMIENTO



COLEGIO LA SALLE